

ESHA UNIVERSAL ZK



Technische productgegevens

Product specificatie	
Rollengte	10 m
Rollbreedte	1 m
Baandikte	3,5 mm
Dikte op de lasnaad	3,0 mm
Gewicht/m²	3,1 kg
Gewicht/rol	31,0 kg
Aantal rollen per pallet	18
Inlage	Composiet 255 g/m ²
Breeksterkte	Lengte/breedte 1100/1000 N/5 cm
Rek tot breuk	Lengte/breedte 30 %
Koude plooittemperatuur (UEAtc)	≤ -20 °C
Vloeitemperatuur (UEAtc)	140 °C
Statische ponsweerstand	≥ 20 kg
Dynamische ponsweerstand	≥ 20 J
Nagelscheurvastheid (UEAtc)	≥ 350 N
Dimensionele stabiliteit	≤ -0,1 %

CE 0958

Beschrijving

(baanopbouw van boven naar onder)

- Zwart vlies, gemarkeerd met twee lijnen
- POCB-compound
- Composiet 255 g/m²
- Zelfklevende compound
- Verwijderbare gesiliciseerde folie

Toepassing

Afdichtingsmembraan uit een POCB-compound (Poly-Olefine-Copolymerisaat-Binder) met een hoge weerstandsinlage voor een éénlaags systeem zonder zelfbescherming, zelfklevend geplaatst op de opstanden behandeld met Esha KSK Primer.

Beschrijving voor het lastenboek en verwerkingsvoorschriften

UNIVERSAL ZK, een POCB-compound baan, bovenzijde met vlies, onderzijde met een zelfklevende compound, d = 3,5 mm, inlage 255 g/m² composiet, wordt zelfklevend geplaatst op de opstanden behandeld met Esha KSK primer op de opstanden. De langsnaden minstens 8 cm breed en de dwarsnaden minstens 10 cm breed volledig te lassen met hete lucht.

Dit productblad is met de grootste zorg samengesteld. Wij aanvaarden echter geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, welke door het gebruik van deze gegevens of betreffende het product zou ontstaan.

Technische wijzigingen voorbehouden.