

# MONARPERM 700®



## Technische productgegevens

Product specificatie	
<b>Rollengte</b>	50 m
<b>Rollbreedte</b>	1,50 m
<b>Baandikte</b>	0,60mm
<b>Gewicht/m<sup>2</sup></b>	140 gr/m <sup>2</sup>
<b>Gewicht/rol</b>	10,5 kg
<b>Aantal rollen per pallet</b>	25
<b>Samenstelling</b>	Laminaat van polypropyleen folie en niet geweven polypropyleen 140 g/m <sup>2</sup>
<b>Breeksterkte</b>	Lengte / breedte 265 x 170 N/5 cm
<b>Rek tot breuk</b>	Lengte / breedte 33 x 38 %
<b>Nagelscheurvastheid</b>	Lengte /breedte 120 x 140 N
<b>Thermische stabiliteit</b>	-40 tot + 80 °C
<b>Sd waarde</b>	0,02 m
<b>Waterdampdoorlaatbaarheid</b>	1196 g/m <sup>2</sup> per 24 uur bij 75 % vocht

### Beschrijving

(baanopbouw van boven naar onder)

- Niet geweven polypropyleen, 65 g/m<sup>2</sup> (blauw)
- Micro poreuze polypropyleen film, 35 g/m<sup>2</sup>
- Niet geweven polypropyleen, 40 g/m<sup>2</sup> (grijs)

### Toepassing

Dampdoorlatend onderdak voor hellende daken. Kan geplaatst worden op continue en niet continue ondergronden.

Geschiedt voor verschillende types niet geventileerde daken. Mag geplaatst worden op dakribben onder tengellatten, ook al komt de isolatie gelijk met de dakribben. Kan ook geplaatst worden op een continue ondergrond zoals beplating of beplanking.

### Beschrijving voor het lastenboek en verwerkingsvoorschriften

Monarperm 700, laminaat van PP film met niet geweven polypropyleen,  $d = 0,6$  mm. Het plaatsen begint vanaf de goot naar de nok, evenwijdig met de goot op de dakribben of bebording. De Monarperm 700, 10 cm in de goot laten hangen. De overlappingsen zijn 10 cm, zie de bij de productie aangebrachte stippellijn. De Monarperm 700 wordt over de nok van het dak en over de Monarperm 700 van de andere zijde gelegd met 20 cm overlapping.