

ESHABOND



Technische productgegevens

Product specificatie
Bus
25 l
Bus/pallet
16 bussen
Vorm
Vloeibaar
Kleur
Zwart-bruin
Relatieve dichtheid (H₂O = 1.000)
0,9 gram/cm ³ bij 20°C
Viscositeit
6.000-12.000 mPas bij 18°C
Vlampunt
+ 26 °C
Kookpunt
136-155 °C
Vaste substantie
+/- 77 %
Organische solventen
+/- 23 %
Gevaarlijke goederen
Klasse 3 ontvlambare goederen

Beschrijving

Bitumineuze koudlijm op basis van polymeer bitumen, additieven en solventen.

Toepassing

Bitumineuze koudlijm voor het volledig verkleven van de Universal dakbaan op dakbedekking met maximaal 5° helling.

In de originele gesloten verpakking kan men Eshabond minimaal gedurende 1 jaar verbruiken. Stockage, weg van open vuur en warmtebronnen.

Beschrijving voor het lastenboek en verwerkingsvoorschriften

ESHABOND, een bitumineuze koudlijm, wordt aangebracht met een hardrubber trekker, verbruik ongeveer 800-1000 g/m². Het bestaande oppervlak wordt droog, vlak en schoon gemaakt en eventueel voorbehandeld met Esha Primer. De overlap van de Universal dakbedekking wordt altijd gelast met lasautomaat en niet gekleefd.

Bij het aanbrengen van Eshabond moet men er voor zorgen dat er altijd voldoende ventilatie is.