

# EXPANDRIT® - PLUS wit/groen/lichtgrijs

met Rillen-VARIO en zekerheidsnaad\*

\* Zekerheidsnaad van Icopal, d.w.z. onder- en bovenzijde van de naad uit warmte-activerbaar THERM-bitumen, bovenzijde naadfolie met Cut-Lines.



## Technische productgegevens

EN 13707 CE 0432

Product specificatie
<b>Rollengte</b>
5 m
<b>Rollbreedte</b>
1 m
<b>Baandikte</b>
5,2 mm
<b>Inlage</b>
Polyester spinvlies 250 g/m <sup>2</sup>
<b>Breeksterkte</b>
Lengte/breedte/diagonaal 900 N/5 cm
<b>Rek tot breuk</b>
Lengte/breedte/diagonaal 40 %
<b>Statische ponsweerstand volgens EN 12730</b>
20 Kg
<b>Nagelscheurvastheid</b>
300 N
<b>Koude-buigtemperatuur</b>
- 35 °C
<b>Vloeitemperatuur</b>
115 °C
<b>Brandgevaarlijk</b>
EXPANDRIT®-PLUS is volgens DIN 4102, bestand tegen vliegend vuur en stralende warmte (zie test-rapport).

## Beschrijving

(baanopbouw van boven naar onder)

- Wit keramisch granulaat of groene resp. lichtgrijze leislag en zekerheidsnaad
- Elastomeerbitumen (SBS)
- Polyester spinvlies
- Elastomeerbitumen (SBS)
- Elastomeergemodificeerd VARIO-bitumen met rillen
- PE-folie

## Toepassing

Toplaag van minstens twee-laagse afdichtingsopbouw voor een- en tweeschalige daken, voor alle dakhellingen, waaraan de hoogste eisen gesteld worden. Door de leislag is een bijkomende bescherming niet nodig.

Bijzonder geschikt voor nieuwbouw en sanering voor alle dakhellingen en zeer beweeglijke dakconstructies.

## Beschrijving voor het lastenboek en verwerkingsvoorschriften

m<sup>2</sup> toplaag van de dakafdichting, bestaande uit Icopal-EXPANDRIT®-PLUS, elastomeerbitumen lasbaan, bovenzijde wit keramisch granulaat of groene resp. lichtgrijze leislag en zekerheidsnaad, onderzijde Rillen-VARIO en folie, d = 5,2mm, inlage 250 g/m<sup>2</sup> polyester spinvlies, volledig op de voorbereide ondergrond lassen. De langs- en dwarsoverlappen, minstens 8 cm breed, volledig te lassen en aan te drukken. De dichtheid van de naad is te controleren door het te voorschijn komen van de bitumenrups die nog in kleefbare toestand af te strooien is.

Technische wijzigingen voorbehouden.

Dit productblad is met de grootste zorg samengesteld. Wij aanvaarden echter geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, welke door het gebruik van deze gegevens of betreffende het product zou ontstaan.