

SIPLAST PRIMER

Technische productgegevens

Product specificatie
Leveringsvorm:
bussen van 25 l
Aantal bussen per pallet:
24
Densiteit:
0,92 en droog uittreksel 40 %
Droogtijd:
2 uren à 23°C en 55 % HR
Vlampunt:
25 °C
Trekweerstand:
0,4 Mpa (onder gelaste Parafor Ponts)

CE 0679

Beschrijving

Universele, sneldrogende hechtvernis
 Samenstelling: koudaangebrachte kleeflaag
 op basis van polymeerbitumen en vluchtige
 solventen

Beschrijving voor het lastenboek en verwerkingsvoorschriften

Siplast-Primer, universele, sneldrogende
 hechtvernis op basis van polymeerbitu-
 menen vluchtige solventen.

De Siplast-Primer kan met de borstel, de rol of
 gespoten aangebracht worden.

Verbruik: ca. 0,35 l/m² naargelang de on-
 dergrond.

Toepassing

Impregnatie onder de waterafdichting:

- voor alle ondergronden
- op elke helling
- onder waterafdichtingen die warm
 gelast of zelfklevend zijn.

